

# ACCOYA® Holz

## Anwendungsbereich

ACCOYA Holz ist für den Einsatz im Aussen- und einen erhöhten Feuchtigkeitsbereich entwickelt. Deshalb bezieht sich unsere Klebstoffempfehlung für diesen Anwendungsbereich.

Anwendung	Produkt										
	Mirapur 9512	Mirapur 9514	Mirapur 9515	Mirapur 9520	Mirapur 9110	Mirapur 9130	Mirapur 9160	Mirapur 9500	Mirapur 9595	Miraflex 9444	Bostik H751
Accoya mit Accoya verkleben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Offene Zeit 5 Minuten								✓	✓		
Offene Zeit 10 Minuten	✓				✓					✓	✓
Offene Zeit 25 Minuten		✓	✓								
Offene Zeit 30 Minuten						✓					
Offene Zeit 60 Minuten				✓			✓				
Doppelte Presszeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelte Nachlagerzeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Die Verarbeitungsdaten der Klebstoffe sind auf unseren technischen Datenblättern aufgeführt**

## Verarbeitungshinweise:

- Klebeflächen** Die Klebeflächen müssen tragfähig, fest, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Holzfeuchtigkeit** ACCOYA Holz muss vor dem Leimen dem Zielort akklimatisiert sein. Die Holzfeuchtigkeit liegt nach der Lieferung bei circa 3% bis 5%.
- Konstruktion** Ein mögliches Schwinden und Quellen von Holz ist zu beachten
- ACCOYA** Die technischen Merkblätter und Vorschriften von ACCOYA sind in jedem Fall zu beachten.

## Eigenschaften

Durch die spezielle Vorbehandlung von ACCOYA verdoppelt sich die Press- und Nachlagerzeit der einzelnen Produkte. Die Angaben sind zu finden in den technischen Datenblättern der Produkte.

## ACCOYA® Holz

Mit uns sind Sie gut beraten.  
Unsere Aussendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe:



**Daniel Waldner**

Ostschweiz  
PLZ (CH) ab 7000  
Natel +41 79 677 30 82  
E-Mail [daniel.waldner@gyso.ch](mailto:daniel.waldner@gyso.ch)



**Ivo Messerli**

Mittelland, Zentralschweiz, Nordschweiz  
PLZ (CH) bis 6499  
Natel +41 79 677 30 83  
E-Mail [ivo.messerli@gyso.ch](mailto:ivo.messerli@gyso.ch)



**Joël Zürcher**

Westschweiz, Tessin, Elsass (F)  
Natel +41 79 677 87 55  
E-Mail [joel.zuercher@gyso.ch](mailto:joel.zuercher@gyso.ch)

**Anmerkung**

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

**GYSO AG** | CH-8302 Kloten  
Steinackerstrasse 34  
Tel. +41 43 255 55 55  
[info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)  
[www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)

**GYSO SA** | CH-1023 Crissier