

Holz-Spezialöl Aqua für Accoya

Technisches Merkblatt

Juni 2020

Seite 1/2



- » *speziell entwickelt für Accoya*
- » *schützt und pflegt Holzdecks, Holzterrassen, Gartenmöbel und andere Gartenhölzer*
- » *transparent – seidenmatt*
- » *kurze Trockenzeit*

Eigenschaften:

Transparenter, offenporiger Holzanstrich auf Wasserbasis. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen Accoya-Außenhölzern. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Besonders hohes Eindringungsvermögen, extrem witterungsbeständig, äußerst haltbar.

SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya schützt das Holz auf natürliche Weise:

Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse.

Farbtöne:

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| 751374/001 | Walnuss | transparent |
| 751374/002 | Grau | transparent |
| 751374/003 | Bangkirai | transparent |
| 751374/004 | Teak | transparent |
| 751374/005 | Natur | transparent |
| 751374/006 | Weiss | transparent |

Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und Holzbeschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbereiche:

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel, Holzroste für Terrassen und Balkon, usw. aus Accoya.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer (z.B. Möbel) abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya behandelte Hölzer nur säubern (SAICOS Holz-Entgrauer). Bei Bedarf (z. B. Gartenmöbel) leicht anschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Schleifstaub entfernen.

Terrassen, die schon einige Zeit der Bewitterung ausgesetzt wurden, sollten zuvor mit SAICOS Holz-Entgrauer gereinigt werden.

Wichtig:

Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen. Bereits vergraute Hölzer können ihren natürlichen Farbton durch eine Vorbehandlung mit SAICOS Holz-Entgrauer zurückerhalten. Neues Holz, wenn möglich, vor Anbringung einmal allseitig anstreichen. Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Verarbeitung:

SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder bei Holzdecks mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste.

Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya

Ersten Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Zweiten Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter ca. 8m² (2 Aufträge auf geriffelter Oberfläche)
Die Reichweite ist abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. Bei Terrassen, die schon mehrere Jahre der Witterung ausgesetzt sind, ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen.

Holz-Spezialöl Aqua für Accoya

Technisches Merkblatt

Juni 2020

Seite 2/2



Einfache Instandhaltung:

Reinigung und Pflege:

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Störende Grünbeläge einfach mit *SAICOS Grün-Ex* beseitigen. Vergraute Oberflächen mit *SAICOS Holz-Entgrauer* behandeln. Harz lässt sich leicht mit *SAICOS Pinselreiniger* entfernen.

Renovierung:

Das *SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya* ist nach der Reinigung mit *SAICOS Grün-Ex* mit *SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya* überstreichbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.95 - 1.05 g/cm³

Auslaufzeit: 25 - 30 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Enthält: TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Umweltinformationen:

EU-Grenzwert für minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Holz-Spezialöl Aqua für Accoya* enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: Ö20+
Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de